

FICHA TECNICA UCL1800

FUNDIDO LAMINATION FILM

Descripción del producto:

Soft cast PVC film

Color: Transparente

Superficie: Blanco Brillante

Revestimiento liner: 50 micrones PET film, matte

Ficha técnica

Características	Test Method	Valores promedios
Film thickness	ISO 4591:1992	50micron cast PVC film
Adhesive type		Solvent polyacrylate removable, transparent
Release paper		50 microns PET film, matte
Dimensional Stability	FINAT TM14	Adhered to steel, no shrinkage in corss direction, in length 1mm max
Temperature Resistance		Adhered to aluminum -20°C to +65°C, no variation
Adhesive power	FINAT TM1	After 24h, stainless steel > 15N/25mm
Glossiness		> 95° (at 60 degree)
Tensile Strength Along Across	STM D882-02; 200MM/MIN	min.32MPa min.30MPa
Elongation at break Along Across	ASTM D882-02; 200MM/MIN	min 280% min 250%
Storage		Out of direct sunlight at 23°C and 50% humidity
Application temperature		Min.+10°C
Durability		Up to 5 years vertical application

Atención: Las afirmaciones de esta hoja informativa se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Estos datos se ofrecen únicamente como fuente de información y no constituyen una garantía.

Debido a la amplia variedad de posibles usos y aplicaciones, los clientes deben determinar por sí mismos la idoneidad de este material para su propósito específico antes de usarlo.