

FICHA TECNICA LA1500

POLYMERIC LAMINATION FILM

Descripción del producto:

Transparent Calendered Polymeric PVC film

Color: Transparente

Superficie: Blanco Brillante

Revestimiento liner: 50 micrones PET film, matte

Ficha técnica

PVC FILM	Test Method	RESULTADOS
Thickness	ASTM D-1593	0.07mm
Shrinking	(ASTM D-882)	<0.6%
Compositon	(ASTM D-1593)	Transparent Calendered Polymeric PVC film
Expected Outdoor Durability		3 years
ADHESIVE		
Adhesive type		Permanent, clear acrylic adhesive
UV-resistance		Excellent
Temperature Range	(DIN53372)	− 20°C ~ 60°C
Initial Tack(Test with stainless balls)		> No 9Ball
Final Tack	Test while adhering to stainless steel	>72 hours
RELEASE PAPER		
Type		Kraft paper with one-side silicone backing
Color		Blanco
Weight (DIN5332)		160g/m2

La temperatura de almacenamiento no debe superar los 30 grados. La temperatura ideal es de 24 grados.

Se considera ideal una humedad relativa del 50 % al 60 %.

Protegido de la luz solar directa.

Se considera ideal colgarlo verticalmente.

Se permite una tolerancia técnica del 5 %

IM-PORTA SPA / Roberto Espinoza 1475, Santiago / Fono: 569 3677 5535 / pedidos@im-porta.cl